

AGROJUTEX® PPH130

ЗАСТОСУВАННЯ

ВИРОЩУВАННЯ, САДІВНИЦТВО, ЛАНДШАФТНИЙ ДИЗАЙН

виращування овочів і фруктів
виращування декоративних рослин і дерев
сади, розсадники та садові центри
облаштування садових і паркових територій
озеленення громадських територій і дорожніх укосів

ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ

AGROJUTEX® PPH130 - пористий матеріал, виготовлений із довговічних поліпропіленових стрічок. AGROJUTEX® підходить для використання як у теплицях, так і на відкритому ґрунті. Матеріал призначений для професійного рослинництва, а також для приватного садівництва.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

Щільність	EN 965	130 г/м²
Міцність на розрив	EN ISO 10319	22/25 кН/м
Подовження при розриві	EN ISO 10319	20/18 %
Стійкість до проколу CBR	EN ISO 12236	2 800 Н
Структура на 10 см	EN ISO 10319	107/37
Водопроникність h = 100 мм (10 °C)	EN ISO 11058	18 л/м²·с
Температура займання PP		350-380 °C
Стійкість до займання від сигарети	EN 12952-1	

UV-СТАБІЛІЗАЦІЯ

колір	kLangley	Центральна Європа
Чорний	700 kLy	6 років
Чорно-зелений	600 kLy	5 років
Чорно-коричневий	600 kLy	5 років
Білий	600 kLy	5 років
Світловідбиття білої агротканини		90 %

РОЗМІРИ РУЛОНІВ

Довжина рулону	За запитом. Стандарт: 100 пог. м або 1000 пог. м (допуск ±1%).
Ширина	105, 210, 330, 420, 525 см

Наведені технічні дані є середніми значеннями, отриманими на основі виробничих випробувань, і мають інформаційний характер.

JUTA a.s. приділяє особливу увагу технічному розвитку та контролю якості всієї продукції. AGROJUTEX® виготовляється відповідно до процедур системи якості ISO 9001. Якість регулярно перевіряється не лише власною лабораторією, а й незалежними випробувальними інститутами.

Неправильне застосування деяких пестицидів, гербіцидів, фунгіцидів та інших хімічних речовин, що містять сполуки хлору, сірки, заліза, бром та сульфатів міді, може знизити UV-стійкість матеріалу та скоротити строк його служби.

AGROJUTEX® слід укладати на чисту підготовлену поверхню без каміння та бур'янів.